



1. Okładzina ceramiczna, mrozoodporna, zafugowana Sopro DF10 lub Sopro FL (zalecana szerokość spoin min. 5 mm)
2. Zaprawa klejowa cienkowarstwowa, wysokoelastyczna Sopro No. 1 (400) lub Sopro VF XL 413 - klejenie wykonane z "pełnym przyleganiem" zaprawy klejowej do spodu płytki oraz do podłoża
3. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523 lub DSF 423 (o łącznej grubości po wyschnięciu min. 2 mm)
4. Jastrych Sopro Rapidur M5 747 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 767 o grubości min. 5 cm, dylatowany w polach ok. 3 x 3 m
5. Przekładka z folii budowlanej PE gr. 0,2 mm
6. Izolacja bitumiczna SoproThene 878 na podłożu wcześniej zagruntowanym preparatem SoproThene VA 879
7. Warstwa wyrównawczo-spadkowa: szpachla Sopro RAM 3 na emulsji szcpej Sopro HE 449; wykonana metodą "mokre na mokre" wymagany spadek powierzchni min. 1,5%
8. Podłoże żelbetowe (wykonane na podbetonie, na warstwie zagęszczonego piasku, żwiru lub innej o właściwościach antykapilarnych)
9. Systemowa taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 - wtopiona na styku z obróbką blacharską i na styku ze ścianą budynku w 1-szą warstwę uszczelnienia zespolonego Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423
10. Okapnik tarasowo-balkonowy Sopro OB 265
11. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
12. Fuga silikonowa Sopro Silikon

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

Sopro Polska Sp. z o.o.

02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel. 22 335 23 00
fax. 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

08-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel./fax 22 335 23 40/49
tel. kom. 0 606 145 811

44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23/25
tel./fax 32 756 95 50
tel. kom. 0 608 592 328

62-080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznania
ul. Za Motelem 2c
tel. 61 660 95 83
tel. kom. 0 604 274 960

26-052 Nowiny
tel./fax 41 346 56 58
tel. kom. 0 602 444 491

Sopro